

Technisches Merkblatt

SALERNO FEIN Kalkfinishputz 0,5mm

Artikel Nummer: 34004

Verwendungszweck:

Als dekorativer, höchst wasserdampfdurchlässiger Glätteputz im Innenbereich für mineralische Untergründe wie Lehmputze, Gipsputze, Beton, alle Arten von Kalk- und Zementputzen. Gipstrockenbauplatten sind ungeeignet. SALERNO FEIN ist ein feinkörniger desinfizierender, weißer Innenputz und hervorragend zur Schimmelverhütung geeignet.

Eigenschaften:

Casa NATURA SALERNO FEIN besteht nur aus mineralischen, natürlichen Rohstoffen. SALERNO FEIN enthält keine Konservierungsmittel. Sehr gut abtönbar mit kalkechten Casa NATURA VINCI Pigmenten.

Volldeklaration:

Sumpfkalk in bester Qualität, mindestens 6 Monate gelagert. Marmormehl, Marmorkörnung.

Körnung: 0,5 mm

Verpackung:

20 kg Eimer

Ergiebigkeit:

circa 13

Verarbeitung:

Salerno Kalkputz ist alkalisch und damit reizend, unbedingt Augen und Haut schützen! Angrenzende Flächen, gut abkleben und abdecken. Untergründe müssen griffig, trocken, fest, sauber und offenporig sein. Es eignen sich feste Stein- und Putzuntergründe auf Kalk-, Zement-, Gips- oder Lehm-basis, unbeschichtete Glasfasergewebe oder -vliese. Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten. Glatte Flächen vorstreichen mit ABRUZZO Universal. Alte kreibende Anstriche vorher abwaschen, Dispersionsanstriche vorher entfernen. Auf Lehmputze zunächst eine Kalkmilch 2 x vorstreichen (1 Teil Ancona 40 Teile Wasser) und gut trocknen lassen.

Wichtig: Die zu beschichtende Fläche gut, eventuell mehrmals, vornässen bis zur völligen Sättigung. Das Wasser sollte aber nicht mehr glänzend auf der Wand stehen.

Salerno gründlich aufrühren, eventuell ein wenig Wasser zugeben um den Putz geschmeidiger zu machen.

Nicht in der Sonne oder bei großer Hitze auftragen, möglichst langsam trocknen lassen. Im feuchten Zustand erfolgt die Carbonatisierung des Kalkes und damit seine Abriebfestigkeit. Unter Umständen die beschichtete Fläche vorsichtig mit sauberem Wasser besprühen um die Trocknung hinaus zu zögern.

Der Auftrag erfolgt in zwei Schichten. Salerno mit Glättkelle dünn aufziehen und trocknen lassen. Auf gleichmäßig Schichtdicke Wert legen. Nach Trocknung der ersten Schicht die zweite Schicht auftragen. Die Oberfläche wird abgefilzt oder geglättet. Sie kann auch mit einer Kelle strukturiert werden. Verarbeitung und Trocknung nicht unter 5° C

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Gefahrenhinweise:

	Xi, reizend
	Produkt enthält Calciumhydroxid
R38	Reizt die Haut
R41	Gefahr ernster Augenschäden

Sicherheitsratschläge:

S2	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden
S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und Arzt konsultieren
S37/39	Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
S46	bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Arbeitsraum gut belüften. Material für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Material nicht nass sondern im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 08-17

Casa NATURA ®
Alte Balinger Straße 34
72336 Balingen - Endingen
Tel: 07433 - 381 147
Fax: 07433 - 348 27
Internet: www.casanatura24.de
Email: mail@casanatura24.de

Untergrundanforderungen für SALERNO FEIN Kalkfinishputz

Es eignen sich alle gängigen Putze wie Lehm, Kalk, Zement, Gips. Tapeten sollten vorher entfernt werden. Grundsätzlich sollen alle Untergründe griffig, trocken, tragfähig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Ölen sein. Die Angaben des Herstellers vom verwendeten Untergrundmaterial sind zu beachten.

UNTERGRUND	BEACHTEN:
Lehmputz	Kalkmilch 2x vorstreichen (Ancona Sumpfkalk 1 : 40 verdünnt)
Kalkputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Gipsputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Zementputz	ABRUZZO UNIVERSAL
Betonbauteile	Filigrandecken vorher abspachteln, Schalöl entfernen ABRUZZO UNIVERSAL
Alte Reibeputze	evtl. vorher glätten ABRUZZO UNIVERSAL
Gipskarton / Gipsfaserplatten	ABRUZZO TIEFGRUND danach ABRUZZO UNIVERSAL
OSB Platten, Spanplatten	ungeeignet
Altanstriche wasserunlöslich	ABRUZZO UNIVERSAL
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	Vorher abwaschen ABRUZZO TIEFGRUND danach ABRUZZO UNIVERSAL
Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund vorher isolieren. Stark saugende Flächen vorab mit ABRUZZO TIEFGRUND behandeln.	
Farbige Oberflächen können durch unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrundes fleckig trocknen. Auf gleichmäßige Saugfähigkeit und gleichmäßige Trocknung achten.	
Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit der Angaben dieser Liste übernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefähige Probefläche anlegen.	