

Anwender-Leitfaden

PRATO Pulver Lehmstreich- und Rollputz

Artikel Nummer: 14303/1kg / 14302/3kg / 14304/6kg / 14305/12kg
Abgefüllt in Eimern oder Säcken.

Verwendungszweck:

Ein gut deckender Lehmstreich- und Rollputz für Untergründe, wie: Lehmgrund und Feinputze Kalk und Zementputze, Gipsputz, Raufasertapete, Malervlies, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalziumsilikatplatten.

Eigenschaften:

Atmungsaktiver und feuchtigkeitsregulierender Lehmstreichputz. Tuchmatt, gut deckend, elastisch und einfach mit der Bürste oder Walze zu verarbeiten. Die Bürste sollte eine ovale Lasurbürste sein und die Walze einen kurzen Flor haben (Florhöhe 6mm)

Zusammensetzung: Porzellanerde, Kreide, Marmormehle, Marmorkörnung, Zinksulfid, Pflanzenstärke, Gummiarabicum, Methylcellulose. *(Ohne Konservierungsstoffe und ohne Titandioxid)*

Reichweite:

ca.4-6qm/pro kg

Die Vorbereitung:

Prüfen Sie zuerst den Untergrund auf Stabilität und Sauberkeit. Waschen Sie alte Leimfarbe mit Wasser und Schwamm oder Bürste gründlich ab. Auch Kleisterreste von Tapeten sollten mit warmem Wasser entfernt werden. Sandende Putze werden zuerst zur Verfestigung mit ABRUZZO Tiefgrund gestrichen. Kleinere Schadstellen werden mit Füllstoff ausgeglichen. Trockenbaublatten z.B. Gipskarton, Gipsfaser und Kalziumsilikatplatten werden mit ABRUZZO ST-Flüssig oder -Pulver vorgestrichen. Achten Sie bei Gipskarton und Gipsfaser darauf, dass in den Spachtelfugen eine Gewebe-Armierung eingespachtelt ist. Die Spachtelqualität sollte in Q3 ausgeführt werden. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. alten Gipskartonflächen, Nikotin, gelblichen Wasserflecken, Rost durch Nägel) sollte vorher ein Isoliergrund gestrichen werden. Verarbeitung nicht unter 10°C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Werkzeug und Hilfsmittel zur Verarbeitung:

- Eimer
- Wasser
- Bohrmaschine, Akkuschauber oder Rührmaschine mit Quirl
- Streichrolle oder Bürste
- Abdeckfließ, Abklebeband

Verarbeitung:

Füllen sie sauberes kaltes Wasser in den Anrühreimer.

Für 1kg Prato Lehmstreichputz 1 Liter Wasser

Für 3kg Prato Lehmstreichputz 3 Liter Wasser

Für 6kg Prato Lehmstreichputz 6 Liter Wasser

Für 12kg Prato Lehmstreichputz 12 Liter Wasser

Da keine Konservierer in dem Lehmstreichputz enthalten sind, rühren sie nur so viel Streichputz an, wie sie innerhalb 48 Stunden verarbeiten können.

Schütten Sie den Lehmstreichputz unter rühren nach und nach in das Wasser. Wenn alles Lehmpulver im Wasser ist, mindestens 3-5 Minuten gründlich aufrühren. Den angerührten Lehmstreichputz ca. 20-30 Minuten quellen lassen, danach noch mal gründlich aufrühren. Sollte der Lehmstreichputz zu dick sein, wird nochmals mit kleinen Mengen Wasser nachverdünnt.

Wenn Sie den Lehmstreichputz mit der Rolle verarbeiten möchten sollten sie die Ränder nicht vorstreichen, sondern mit einer kurzflorigen Walze (Florhöhe ca. 6mm und Walze mit Eckausbildung) arbeiten. Bei der Verarbeitung mit der Bürste streichen Sie die Ränder auch mit der Bürste. Arbeiten Sie so Stück für Stück über die ganze Wandfläche. Um Ansätze zu vermeiden sollte Sie immer ganze Wandflächen bearbeiten.

Wichtig! Die Deckkraft des Lehmstreichputz zeigt sich erst nach der Trocknung. Eventuell ist dann ein zweiter Anstrich nötig.

Kennzeichnung:

EU Grenzwert: (Kat a/Wb) 75g/l (2007) / 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. 1,0 g/l VOC

Hinweise:

Immer eine Probefläche von mindestens zwei Quadratmeter anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung: Kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum: Gut belüften, Material für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Übriges Material im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 11-21

Untergrundanforderungen für PRATO Pulver Lehmstreichputz

Es eignen sich alle gängigen Untergründe wie Lehm, Kalk, Zement, Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Rauhfaserpapeten Grundsätzlich sollen alle Untergründe trocken, tragfähig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Ölen sein

UNTERGRUND	BEACHTEN:
Lehmputz	2 -3 Anstriche erforderlich
Kalkputz	ABRUZZO TIEFGRUND
Gipsputz	ABRUZZO TIEFGRUND
Zementputz	ABRUZZO TIEFGRUND
Betonbauteile	Filigrandecken vorher abspachteln, Schalöl entfernen ABRUZZO TIEFGRUND
Alte Reibeputze	ABRUZZO TIEFGRUND
Gipskarton / Gipsfaserplatten	Vorher sauber verspachteln und armieren (Q3) ABRUZZO TIEFGRUND und ABRUZZO ST
OSB Platten, Spanplatten	nicht geeignet
Altanstriche wasserunlöslich	Prüfen, ob tragfähig und gleichmäßig in Saugfähigkeit und Farbe, ABRUZZO TIEFGRUND und ABRUZZO ST
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	Vorher abwaschen ABRUZZO TIEFGRUND und ABRUZZO ST
<i>Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren.</i>	
<i>Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit der Angaben dieser Liste übernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefähige Probefläche anlegen.</i>	

Vers. 11-21