

Anwender-Leitfaden

PRATO Lehmstreich- und Rollputz Flüssig

Artikelnummer und Gebindegrößen: 14172/1l / 14173/5l / 14174/10l
Prato Lehmstreich- und Rollputz können Sie in 245 Farbtönen bestellen.

Verwendungszweck:

Ein gut deckender leicht gekörnter Lehm-Streichputz für folgende Untergründe: Lehmgrund und Feinputze, Kalk und Zementputze, Gipsputze, Raufasertapete, Malervlies, Gipskarton, Gipsfaserplatten, Kalziumsilikatplatten.

Eigenschaften:

Atmungsaktiver und feuchtigkeitsregulierender Lehmstreichputz. Tuchmatt, gut deckend, elastisch und einfach mit der Bürste oder Walze zu verarbeiten. Die Bürste sollte eine ovale Lasurbürste sein und die Walze einen kurzen Flor haben (Florhöhe 6mm).

Zusammensetzung:

Wasser, Kreide, Porzellanerde, Marmormehl, Marmorkörnung, Gummi arabicum, Zinksulfid, Pflanzenstärke, Methylzellulose, Pottasche.
Ohne Konservierungsstoffe ohne Titandioxid.

Reichweite:

ca. 5qm pro Liter

Die Vorbereitung:

Prüfen Sie zuerst den Untergrund auf Stabilität und Sauberkeit. Waschen Sie alte Leimfarbe mit Wasser und Schwamm oder Bürste gründlich ab. Auch Kleisterreste von Tapeten sollten mit warmem Wasser entfernt werden. Sandende Putze werden zuerst zur Verfestigung mit ABRUZZO Tiefgrund gestrichen. Kleinere Schadstellen werden mit Füllstoff ausgeglichen. Trockenbauplatten z.B. Gipskarton und Gipsfaser und Kalziumsilikatplatten werden mit ABRUZZO Tiefgrund und danach mit ABRUZZO ST-Flüssig oder -Pulver vorgestrichen.

Achten Sie bei Gipskarton und Gipsfaserplatten darauf, dass in den Spachtelfugen eine Gewebe-Armierung eingespachtelt ist. Die Spachtelqualität sollte in Q3 ausgeführt werden. Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. alte Gipskartonflächen, Nikotin, gelblichen Wasserflecken, Rost durch Nägel oder Schrauben) sollte vorher ein Isoliergrund gestrichen werden. Verarbeitung nicht unter 10°C. Die Wandfeuchte muss unter 15% liegen. Auf zweifelhaften Untergründen vorher Probeanstrich durchführen.

Werkzeug und Hilfsmittel zur Verarbeitung:

- Bohrmaschine, Akkuschauber, oder Rührmaschine mit Quirl
- Streichrolle oder Bürste
- Abdeckvlies
- Abklebeband

Verarbeitung:

Wenn Sie den Lehmstreichputz mit der Rolle verarbeiten möchten, sollten Sie die Ränder nicht vorstreichen. Sondern mit einer kurzflorigen Walze (Florhöhe ca.6 mm und Walze mit Eckausbildung) arbeiten. Bei der Verarbeitung mit der Bürste streichen Sie die Ränder auch mit der Bürste. Arbeiten Sie sich so Stück für Stück über die ganze Wandfläche. Um Ansätze zu vermeiden, sollten Sie die ganze Wandfläche bearbeiten.

Die Deckkraft des Lehmstreichputz zeigt sich erst nach der Trocknung. Eventuell ist dann ein zweiter Anstrich nötig.

Die Werkzeugreinigung erfolgt sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Sicherheitshinweis:

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen.

Kennzeichnung:

EU Grenzwert: (Kat a/Wb) 75g/l(2007) / 30g/l(2010). Dieses Produkt enthält max. 1,0 g/l VOC.

Hinweis:

Immer eine Probefläche (mindestens zwei Quadratmeter) anlegen, um das Haftverhalten zu prüfen. Die Probefläche muss gut durchgetrocknet sein, dann kann eine definitive Beurteilung auf Haftung und Rissverhalten erfolgen.

Lagerung: Kühl und frostfrei bei sorgfältig geschlossenem Deckel.

Arbeitsraum: Gut belüften. Material für Kinder unerreichbar aufbewahren.

Entsorgung: Material im Eimer eintrocknen lassen und über den Hausmüll entsorgen.

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Sie ersetzen aber nicht vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Vers. 11-22

Untergrundanforderungen für PRATO Lehmstreich- und Rollputz Flüssig

Eignet sich für alle gängigen Untergründe: Lehm, Kalk, Zement, Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten. Grundsätzlich sollen alle Untergründe trocken, tragfähig, fest, schimmelfrei und frei von Fetten und Ölen sein.

UNTERGRUND	ABRUZZO ST GRUNDIERUNG	BEACHTEN:
Lehmputz	-	2 Anstriche erforderlich. Beim 1. Anstrich ca. 10% verdünnen.
Kalkputz	X	ABRUZZO TIEFGRUND
Gipsputz	X	ABRUZZO TIEFGRUND
Zementputz	X	ABRUZZO TIEFGRUND
Betonbauteile	X	Filigrandecken vorher abspachteln, Schalöl entfernen. ABRUZZO TIEFGRUND
Alte Reibeputze	X	ABRUZZO TIEFGRUND
Gipskarton / Gipsfaserplatten	X	Vorher sauber verspachteln und armieren (Q3). ABRUZZO TIEFGRUND
OSB Platten, Spanplatten	X	Mit Malervlies vortapezieren.
Altanstriche wasserunlöslich	-	Prüfen, ob tragfähig und gleichmäßig in Saugfähigkeit und Farbe. ABRUZZO TIEFGRUND
Altanstriche wasserlöslich (z.B. Leimfarbe)	X	Vorher abwaschen. ABRUZZO TIEFGRUND
<i>Bei Gefahr von durchschlagenden Stoffen aus dem Untergrund (z.B. Gipskartonflächen, die dem Licht ausgesetzt waren) vorher isolieren.</i>		
<i>Durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen kann keine Gewähr auf die Allgemeingültigkeit der Angaben dieser Liste übernommen werden. Im Zweifelsfall eine aussagefähige Probefläche anlegen.</i>		

Vers. 11-22